



H 55026

BARUPLAN KVD E 40 KSK DB (DUNKELBRAUN)

| | |
|----------------------------|---|
| Produs | Membrană autoadezivă cu bitum modificat SBS și armătură din voal poliester - armătură combinată |
| Partea superioară | Protecție ușoară a suprafeței (granulat maro-închis) cu 8 cm margine autoadezivă (folie detașabilă) |
| Partea inferioară | Autoadezivă pe toată suprafața (folie detașabilă) |
| Aplicare | • Strat de închidere pentru sistemele de hidroizolație multistrat |
| Conform normei | EN 13707 |
| Modalitate aplicare | Procedeu autoadeziv la rece cu / fără activare termică cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 8 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 10 cm temperatura de prelucrare min. + 10 °C (procedeu autoadeziv la rece) |
| Ambalare | 18 rolă 7,5 m x 1 m = 135 m ² / palet |

| Caracteristici | Metoda de testare | Unitate | Valoare |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Lungime | EN 1848-1 | m | 7,5 |
| Lățime | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Liniaritate | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Masa pe unitatea de suprafață | EN 1849-1 | kg/m ² | 4,3 (±0,3) |
| Grosime | EN 1849-1 | mm | 4,0 (±0,2) |
| Etanșeitate | EN 1928 | kPa | 100 |
| Reacția la foc din exterior | EN 13501-5 | Clasa | B _{roof} t1 [1] |
| Rezistența la foc | EN 13501-1 | Clasa | E |
| Rezistența la forfecare a îmbinării | EN 12317-1 | N/50mm | NPD |
| Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | EN 12311-1 | N/50mm | 950/700 (±100/±100) |
| Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | EN 12311-1 | % | 45/50 (±10/±10) |
| Rezistența la impact | EN 12691 | mm | NPD |
| Rezistența la încărcări statice | EN 12730 | kg | NPD |
| Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
| Stabilitate dimensională | EN 1107-1 | % | ≤ 0,3 |
| Flexibilitatea la rece | EN 1109 | °C | -25 |
| Stabilitatea la cald | EN 1110 | °C | 100 |
| Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială | EN 1109 | °C | -15 |
| Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă | EN 1931 | μ | NPD |

[1] conform testului sistemului

NPD = fără valori declarate

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.