

# H F5002

## Polyfin 1020

<b>Proizvod</b>	Sintetična strešna membrana brez vložka, FPO, kompatibilna z bitumnom
<b>Zgornja stran</b>	siva
<b>Spodnja stran</b>	siva
<b>Uporaba</b>	• Trak za detajle
<b>Vgradnja</b>	Varjenje z vročim zrakom
<b>Pakiranje</b>	50 rola dimenzija 15 m x 0.5m = 375 m <sup>2</sup> po paleti

<b>Lastnosti izdelka</b>	<b>Metoda testiranja</b>	<b>Enota</b>	<b>Vrednost</b>
Vidne pomanjkljivosti	EN 1850-2		Jih ni
Dolžina	EN 1848-2	m	15
Širina	EN 1848-2	m	0,5
Debelina	EN 1849-2	mm	ca. 2
Površinska masa	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,25
Reakcija na požar	EN 13501-1	Razred	E

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

**Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.**